



SCHEDA TECNICA

BIO-EDIL CLIMA

INTONACO A CALCE IDRAULICA NATURALE

PRODOTTO	INTONACO A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE, SABBIA DI MARMO BIANCA, ALLEGGERITO CON PERLITE ED INERTI MINERALI LEGGERI.
IMPIEGO	PER FACCIATE, PARETE E SOFFITTI INTERNI. PER IL RESTAURO DI EDIFICI VECCHI E NUOVI, MURATURA IN (LATERIZI, ALVEOLARE, MATTONI PIENI, PIETRA NATURALE, CALCESTRUZZO, ECC.). ECOLOGICO. COME INTONACO PER MURATURE CON PICCOLI PROBLEMI DI UMIDITA' DI RISALITA. COME ZOCCOLATURE IN FUNZIONE PREVENTIVA.
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none">- ELEVATA POROSITA' E TRASPIRABILITA'- BASSA TRASMITTENZA TERMICA- ELEVATA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO- REGOLATORE DI UMIDITA' INTERNA- ECOLOGICO
PREPARAZIONE	IL FONDO DEVE ESSERE CONSISTENTE, PULITO E ASCIUTTO, PRIVO DI POLVERE, AFFIORESCENZE SALINE E QUALSIASI ALTRO PRODOTTO DI NATURA DIVERSA. SUPPORTI TROPPO LISCI O POCO ASSORBENTI, VANNO PREVENTIVAMENTE RINZAFFATI.
LAVORAZIONE	MESCOLARE CON APPOSITO MISCELATORE UN SACCO DI "BIO-EDIL CLIMA" CON CIRCA 7,5 LT DI ACQUA PULITA, APPLICARE CON FRATTAZZO O CAZZUOLA. LIVELLARE CON STACCIA, PER EVENTUALE SPUGNATURA BAGNARE CON ACQUA. LAVORARE IL PRODOTTO ENTRO 2 ORE DALLA PREPARAZIONE ED A TEMPERATURA INFERIORE A 30°
FORNITURA	IN SACCHI DA LT 25 SI CONSERVA IN LUOGHI ASCIUTTI SU BANCALI PER CIRCA 6 MESI
DATI TECNICI	<ul style="list-style-type: none">- CONSUMO CA. 11 KG mq / cm- PERMEABILITA' AL VAPORE 7,4 - 7,8- VALORE MEDIO ALLA PERMEABILITA' 2,6 - 2,5- PESO SPECIFICO CA. 1100 kg/mc

NOTE: LA PRESENTE SCHEDA TECNICA AGGIORNATA AL 30.06.2009 SOSTITUISCE ED ANNULLA LE PRECEDENTI. - LE INFORMAZIONI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE ED ESPERIENZE. - DA ESSE COMUNQUE NON POSSONO DERIVARE NOSTRE RESPONSABILITA' E NESSUNA RIVALSA.- I NOSTRI PRODOTTI SONO SEMPRE IN CONTINUO CONTROLLO SIA SULLA QUALITA' DELLE MATERIE PRIME, SIA SUL PRODOTTO FINITO. IN OGNI CASO, QUALORA SI RENDESSE NECESSARIO EVENTUALE VARIAZIONE, CI RISERVIAMO DI MODIFICARLE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA ALCUN PREAVVISO. I NOSTRI TECNICI E CONSULENTI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI E, CHIARIMENTI E DIMOSTRAZIONI SULL'IMPIEGO DEI NOSTRI PRODOTTI.

SEDE: C/da COLLA, 98064 LIBRIZZI (ME) P.IVA 02149200830 C.C.I.A.A. 72812
DEPOSITO: C/da S,ANNA, 98060 FALCONE – ME Tel. 0941 349391 Fax 0941 349477

01-2010