



SCHEDA TECNICA

ECO-CLIMA-LIGHT

INTONACO TERMOISOLANTE MINERALE PER SISTEMI A CAPPOTTO

PRODOTTO	MALTA DI INTONACO TERMOISOLANTE A BASE CALCE IDRAULICA, SABBIA DI MARMO BIANCA, PERLITE E MICROSFERE SELEZIONATE DI POLISTIRENE, MINERALI LEGGERI.
IMPIEGO	INTONACO SPECIFICO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI FACCIATE ESTERNE, PARETI E SOFFITTI INTERNI. CONSENTE LA POSSIBILITA' DI REALIZZARE ISOLAMENTI CONTINUI SENZA FORMAZIONE DI PONTI TERMICI, CON OTTIMA STABILITA' E TRASPIRABILITA' AL VAPORE.
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none">- ELEVATA POROSITA' E TRASPIRABILITA'- BASSA TRASMITTENZA TERMICA- ELEVATO POTERE RIEMPITIVO- ELEVATA ADESSIONE AL SUPPORTO
PREPARAZIONE	IL FONDO DEVE ESSERE PULITO E ASCIUTTO. SOLO SU SUPPORTI TROPPO LISCI O IMPREGNATI DALL'UTILIZZO DI DISARMANTI TRATTARE PREVENTIVAMENTE CON RINZAFFO.
LAVORAZIONE	MESCOLARE CON APPOSITO MISCELATORE UN SACCO DA LT 25 DI "CLIMA-LIGHT" CON CIRCA 6,5 LT D'ACQUA PULITA. APPLICARE CON FRATTAZZO O CAZZUOLA (SE CON MACCHINA INTONACATRICE USARE MISCELATORI E POLMONI PER INTONACI LEGGERI). A SPESSORI MAX DI 5 CM PER MANO, AVENDO CURA DI IRRUVIDIRE PER EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE E DI ATTENDERE ALMENO 1 GIORNO TRA UNA MANO E L'ALTRA. ATTENDERE LA MATURAZIONE DELL'INTONACO PRIMA DI PROCEDERE CON LA RASATURA (CA. 1 SETTIMANA PER CM DI SPESSORE) E RASARE COL NOSTRO "RASO-CLIMA" PER DARE MAGGIORE CONSISTENZA AL SISTEMA TERMICO. IN CASO DI SPESSORI SUPERIORI A CM 5, SI CONSIGLIA DI ANNEGARE UNA RETE IN FIBRA DI VETRO A MAGLIA STRETTA NEL RASANTE.
FORNITURA	IN SACCHI DA LT 25 O DA LT 35 SI CONSERVA IN LUOGHI ASCIUTTI SU BANCALI PER CIRCA 6 MESI
DATI TECNICI	<ul style="list-style-type: none">- CONSUMO CA. 11 lt/mq./cm- PERMEABILITA' AL VAPORE 11 - 7,5- CONDUCIBILITA' TERMICA 0,105- PESO SPECIFICO CA. 450 KG/MC- RESISTENZA A COMPRESSIONE CA. 1,5 N/mm²

NOTE: LA PRESENTE SCHEDA TECNICA AGGIORNATA AL 30.06.2009 SOSTITUISCE ED ANNULLA LE PRECEDENTI. - LE INFORMAZIONI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE ED ESPERIENZE. - DA ESSE COMUNQUE NON POSSONO DERIVARE NOSTRE RESPONSABILITA' E NESSUNA RIVALSA. - I NOSTRI PRODOTTI SONO SEMPRE IN CONTINUO CONTROLLO SIA SULLA QUALITA' DELLE MATERIE PRIME, SIA SUL PRODOTTO FINITO. IN OGNI CASO, QUALORA SI RENDESSE NECESSARIO EVENTUALE VARIAZIONE, CI RISERVIAMO DI MODIFICARLE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA ALCUN PREAVVISO. I NOSTRI TECNICI E CONSULENTI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI E, CHIARIMENTI E DIMOSTRAZIONI SULL'IMPIEGO DEI NOSTRI PRODOTTI.

01-2010

SEDE: C/da COLLA, 98064 LIBRIZZI (ME) P.IVA 02149200830 C.C.I.A.A. 72812

DEPOSITO: C/da S,ANNA, 98060 FALCONE - ME Tel. 0941 349391 Fax 0941 349477

<http://www.newedil.net/>