

RASO-EDIL

RASANTE MINERALE FIBRORINFORZATO

PRODOTTO	RASANTE ADESIVO A BASE CALCE / CEMENTO, SABBIA DI MARMO BIANCA, CON FIBRE FLESSIBILI.. ADDITIVI CHE SENZA ALTERARE LE CARATTERISTICHE MINERALI DEL PRODOTTO, NE MIGLIORANO LA LAVORABILITA' E L'ADERENZA COLORE BIANCO O GRIGIO - GRANULOMETRIE CA. 0,5 E 1,2.
IMPIEGO	RASATURA MINERALE PER RISANAMENTO, RESTAURO, FINITURE, DI FACCIATE, ANCHE SU VECCHI PLASTICI O GRAFFIATI, PARETI E SOFFITTI INTERNI. PER LIVELLARE SUPPORTI INREGOLARI CON POSSIBILITA' DI INSERIMENTO RETE D'ARMATURA
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none">- ELEVATA TRASPIRABILITA'- BASSA TRASMITTENZA TERMICA- ELEVATO POTERE RIEMPITIVO- ELEVATA ADESSIONE AL SUPPORTO
PREPARAZIONE	IL FONDO DEVE ESSERE PULITO E ASCIUTTO. SU SUPPORTI DEBOLI O SFARINANTI, TRATTARE PREVENTIVAMENTE CON PRYMER CONSOLIDANTE
LAVORAZIONE	MESCOLARE PER CA. 3 MINUTI CON APPOSITO MISCELATORE UN SACCO DI "RASO-EDIL" CON CIRCA 7-8 LT D' ACQUA PULITA. APPLICARE CON FRATTAZZO IN ACCIAIO. SPUGNABILE
FORNITURA	IN SACCHI DA LT 25 SI CONSERVA IN LUOGHI ASCIUTTI SU BANCALI PER CIRCA 6 MESI
DATI TECNICI	<ul style="list-style-type: none">- CONSUMI CA. 1,2 kg/mq/mm di spess.- PERMEABILITA' AL VAPORE 20- VALORE MEDIO RESISTENZA INF. A 0,10- PESO SPECIFICO CA. 1200 kg/mc- MASSA VOLUMICA 1500

NOTE: LA PRESENTE SCHEMA TECNICA AGGIORNATA AL 30.06.2009 SOSTITUISCE ED ANNULLA LE PRECEDENTI. - LE INFORMAZIONI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE ED ESPERIENZE . - DA ESSE COMUNQUE NON POSSONO DERIVARE NOSTRE RESPONSABILITA' E NESSUNA RIVALSA.- I NOSTRI PRODOTTI SONO SEMPRE IN CONTINUO CONTROLLO SIA SULLA QUALITA' DELLE MATERIE PRIME, SIA SUL PRODOTTO FINITO. IN OGNI CASO, QUALORA SI RENDESSE NECESSARIO EVENTUALE VARIAZIONE, CI RISERVIAMO DI MODIFICARLE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA ALCUN PREAVVISO. I NOSTRI TECNICI E CONSULENTI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI E, CHIARIMENTI E DIMOSTRAZIONI SULL'IMPIEGO DEI NOSTRI PRODOTTI .

01-2010