

## SANEDIL

### INTONACO RISANANTE DEUMIDIFICANTE A CALCE IDRAULICA

<b>PRODOTTO</b>	MALTA PER INTONACO DI RISANAMENTO DEUMIDIFICANTE A BASE CALCE IDRAULICA, SABBIA DI MARMO BIANCA, PERLITE ED INERTI MINERALI LEGGERI. COIBENTE
<b>IMPIEGO</b>	INTONACO PER MURATURE CON PROBLEMI DI UMIDITA' DI RISALITA . COME ZOCOLATURE CON FUNZIONE ANCHE DI COIBENTAZIONE E ANTICONDENSA.
<b>CARATTERISTICHE</b>	- <b>ELEVATA POROSITA' E TRASPIRABILITA'</b> - <b>BASSA TRASMITTENZA TERMICA</b> - <b>ELEVATA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO</b>
<b>PREPARAZIONE</b>	ELIMINARE L'INTONACO PER CA. UN METRO ALDISOPRA DELLA UMIDITA' ESISTENTE E TRASPORTARE ALLE APPOSITE DISCARICHE, PULIRE PERFETTAMENTE IL MURO LAVANDO CON ACQUA E TRATTARE PREVENTIVAMENTE CON NOSTRO PRODOTTO "RINZAFFO ANTISALE" .
<b>LAVORAZIONE</b>	MESCOLARE CON APPOSITO MISCELATORE UN SACCO DI "SANEDIL" CON CIRCA 10 LT DI ACQUA. APPLICARE SENZA FORTI PRESSIONI CON FRATTAZZO O CAZZUOLA. LIVELLARE CON STACCIA, PER EVENTUALE SPUGNATURA BAGNARE CON ACQUA. LAVORARE IL PRODOTTO ENTRO 2 ORE DALLA PREPARAZIONE ED A TEMPERATURA INFERIORE A 30°
<b>FORNITURA</b>	IN SACCHI DA LT 25 SI CONSERVA IN LUOGHI ASCIUTTI SU BANCALI PER CIRCA 6 MESI
<b>DATI TECNICI</b>	- <b>CONSUMO</b> CA. 9 kg/ mq / cm di spess. - <b>PERMEABILITA' AL VAPORE</b> 5,5 - 7,0 - <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> 0,15 - <b>PESO SPECIFICO</b> CA. 900 kg/mc

**NOTE:** LA PRESENTE SCHEDA TECNICA AGGIORNATA AL 30.06.2009 SOSTITUISCE ED ANNULLA LE PRECEDENTI. - LE INFORMAZIONI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE ED ESPERIENZE . - DA ESSE COMUNQUE NON POSSONO DERIVARE NOSTRE RESPONSABILITA' E NESSUNA RIVALSA.- I NOSTRI PRODOTTI SONO SEMPRE IN CONTINUO CONTROLLO SIA SULLA QUALITA' DELLE MATERIE PRIME, SIA SUL PRODOTTO FINITO. IN OGNI CASO, QUALORA SI RENDESSE NECESSARIO EVENTUALE VARIAZIONE, CI RISERVIAMO DI MODIFICARLE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA ALCUN PREAVVISO. I NOSTRI TECNICI E CONSULENTI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI E, CHIARIMENTI E DIMOSTRAZIONI SULL'IMPIEGO DEI NOSTRI PRODOTTI .

01-2010